



Fiberriste

KEMISK BESTANDIGHED



Flexi Riste A/S
Hjejlevej 10
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.dk
www.flexiriste.dk

Flexi Riste - Fiberriste - Kemisk Bestandighed

	Isophtal resin % koncentration	Isophtal resin temperatur °C	Vinylester resin % koncentration	Vinylester resin temperatur °C
Acetone	I/A	I/A	100 %	25°
Aluminiumsalt	Alle	70°	Alle	90°
Ammoniumbikarbonat	15 %	50°	Alle	50°
Ammoniumcarbonat	I/A	I/A	Alle	65°
Ammoniumhydroxid	28 %	N/R	28 %	38°
Ammoniumklorid	Alle	70°	Alle	85°
Ammoniumnitrat	Alle	70°	Alle	85°
Benzoin	I/A	I/A	100 %	60°
Benzoinsyre	Alle	65°	Alle	90°
Blåsyre/Hydrogencyanid	Alle	65°	Alle	85°
Blyacetat	Alle	75°	Alle	90°
Blyklorid	Alle	60°	Alle	90°
Blynitrat	Alle	65°	Alle	90°
Brintoverilte	10 %	25°	30 %	50°
Calciumhydroxid	25 %	65°	35 %	85°
Calciumhypoklorit	Alle	65°	Alle	85°
Calciumnitrat	Alle	85°	Alle	90°
Calciumsalt	Alle	65°	Alle	90°
Carbamid/Urinstof/Carbonyldiamid	Alle	50°	Alle	60°
Citronsyre	Alle	65°	Alle	85°
Destilleret vand	100 %	75°	100 %	90°
Eddike	100 %	75°	100 %	90°
Eddikesyre	50 %	50°	50 %	85°
Ethylacetat/Ethylether	I/A	I/A	I/A	I/A
Ethylalkohol/Ethanol	50 %	25°	50 %	30°
Fosforsyre	100 %	50°	100 %	90°



Flexi Riste - Fiberriste - Kemisk Bestandighed

	Isophtal resin % koncentration	Isophtal resin temperatur °C	Vinylester resin % koncentration	Vinylester resin temperatur °C
Glycerin	100 %	65°	100 %	90°
Heptan	100 %	40°	100 %	50°
Hypoklorsyre	20 %	30°	20 %	65°
Hydrobromidsyre	50 %	50°	50 %	50°
Jern (III) klorid	Alle	65°	Alle	85°
Jernsalt	100 %	65°	100 %	85°
Klordioxid	I/A	I/A	Alle	60°
Klorvand	Alle	25°	Alle	50°
Kobbercyanid	Alle	50°	Alle	85°
Kobbersalt	Alle	65°	Alle	85°
Kromsyre	10 %	60°	10 %	85°
Kuldioxid/Kulsyre	Alle	50°	Alle	85°
Kviksølvklorid	100 %	65°	100 %	85°
Magnesiumsulfat/Magnesium salt	Alle	65°	Alle	85°
Maleinsyre	100 %	65°	100 %	85°
Mælkesyre/Hydroxypropansyre	Alle	75°	Alle	90°
Natriumhypoklorit	I/A	I/A	10 %	65°
Natriumsalt	Alle	25°	Alle	40°
Nikkelsalt	Alle	75°	Alle	90°
Perklorsyre	I/A	I/A	30 %	30°
Potasse	Alle	65°	Alle	85°
Salpetersyre	20 %	25°	20 %	40°
Saltsyre	37 %	25°	37 %	35°
Saltvand	Alle	75°	Alle	90°
Sølvnitrat	100 %	65°	100 %	85°
Styren, fenylethylen	I/A	I/A	I/A	I/A



Flexi Riste - Fiberriste - Kemisk Bestandighed

	Isophtal resin % koncentration	Isophtal resin temperatur °C	Vinylester resin % koncentration	Vinylester resin temperatur °C
Svovlsyre*	50 %	I/A	50 %	85°
Svovlsyre*	25 %	25°	25 %	90°
Tetrachlormethan/kulstof-tetrachlorid	100 %	25°	100 %	60°
Tinchlorid	Alle	70°	Alle	90°
Trinatriumphosphat	I/A	I/A	Alle	65°
Vinsyre	Alle	75°	Alle	90°
Zinksalt	100 %	65°	100 %	85°

Alle = gælder for alle koncentrationer
I/A = ikke anbefalet

* forskellige tolerancer ved forskellige
temperaturer

Vigtig information:

Den rådgivning vi giver, både skriftlig og mundtlig, er korrekt efter vores bedste viden.

Afprøv altid kemien på det mindst synlige sted på vores produkter, for at sikre at de er egnede til deres tiltænkte anvendelse. Dette ansvar ligger hos brugeren, da ovenstående værdier kun er vejledende.

